



d'Herbouvillekaai 80  
2020 Antwerpen 2 - Belgium  
Tel. 32.3.248.30.00 - Fax. 32.3.248.37.77

# Refresh Asphalt

02401570



www.atab.com

## BESCHREIBUNG:

- Halb flüssiges thixotropes Produkt auf der Basis einer Bitumenemulsion, von Harzen und Füllstoffen.

## ANWENDUNG:

- Renovieren veralteter Außenasphaltauskleidungen.
- Befestigung der sich lösenden Beschotterung der Deckschicht.
- Schutz- und Dichtungsschicht für unzureichend verdichtete Asphaltauskleidungen oder Auskleidungen mit verwitterter Oberfläche.
- Oberflächenauskleidung von Parkplätzen, asphaltierten Wegen, Garageneinfahrten, Straßen.
- Erneuerung alter, leicht gerissener Auskleidungen mit einer noch gediegenen Struktur.
- Verbessern des Fahrkomforts und des Aussehens.
- Darf auf einem leicht feuchten Untergrund aufgetragen werden.

## VERARBEITUNG:

- Der Untergrund darf leicht feucht sein.
- Die Oberfläche ist sorgfältig zu reinigen und muss staubfrei sein.
- Nicht auf Auskleidungen auf der Basis von Steinkohlenpech auftragen.
- Die Gruben und großen Unebenheiten können zuerst mit Kaltasphalt (TINASCOAT oder ASCO REPHALT) aufgefüllt werden.
- Danach mindestens 3 Wochen vor dem Auftragen von REFRESH ASPHALT warten.
- REFRESH ASPHALT gut umrühren, um eine homogene Mischung zu bekommen.
- Produkt mit Bürste oder Gummi-Bodenabzieher austreichen.
- Bei einer gerade angelegten Asphaltauskleidung wird REFRESH ASPHALT auf den noch lauen Asphalt aufgetragen. 3 bis 5 Stunden, regengeschützt, trocknen lassen.
- Bei jeder anderen, abgekühlten Asphaltauskleidung beträgt die Trockenzeit mehr als 5 Stunden.
- Temperatur der Oberfläche zwischen 10° und 30°C. Ideale Temperatur zwischen 15° und 20°C.

## VERBRAUCH:

- +/- 0,8 kg/m<sup>2</sup>. Max. 1 kg/m<sup>2</sup>

## REINIGUNG: VERPACKUNG:

- Sofort mit Wasser reinigen Eimer von 25 kg