



d'Herbouvillekaai 80
2020 Antwerpen 2 - Belgium
Tel. 32.3.248.30.00 - Fax. 32.3.248.37.77

AKRYL GRUNDIERFARBE



BESCHREIBUNG

Wäßrige Dispersion, die nach dem Trocknen einen farblosen Film bildet.

ANWENDUNG

Es wird empfohlen, die Haftgrundierung PRIMER.ACRYL vor dem Einstreichen mit Acryl-Beschichtung oder -Lack wie CRYLTOP, LITHOFIX, SPLENDIMUR usw. auf der gesamten Fläche aufzutragen (außer CRYLTOP auf Zink).

Es ist unerlässlich, die Haftgrundierung PRIMER.ACRYL vor dem Einstreichen mit Acry-Beschichtung oder -Lack wie CRYLTOP, LITHOFIX, SPLENDIMUR usw. auf staubigen oder porösen Flächen aus Beton, Faser-Zement-Platten, Dachziegeln oder Mauerwerk aufzutragen bzw. wenn die behandelte Fläche steigender Feuchtigkeit ausgesetzt sein könnte.

EIGENSCHAFTEN

- . Macht den Untergrund wasserabweisend.
- . Macht das Material undurchlässiger.
- . Verbessert die Haftung von Anstrichen wie CRYLTOP, LITHOFIX, SPLENDIMUR.
- . Dringt tief in den Untergrund ein.

MERKMALE

- . Farbe: +/- farblos
- . Dichte bei 20 °C: +/- 1
- . Viskosität bei 25 °C - Brookfield RVT - Spindel 1 - Geschwindigkeit 10 U/min: +/- 25 cps
- . Trockenzeit bei 20 °C - RF 50-60 %
 - . handtrocken : nach +/- 6 Std.
 - . Aufbringen einer zweiten Schicht: nach +/- 6 Std.
 - . hart (erreicht seine physikalischen Eigenschaften): nach +/- 24 Std.
- . Trockengehalt - im Gewicht: +/- 20%

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Vorbereitung des Untergrunds

Der Untergrund muß sauber, trocken, von Moos (ALMOCID Entmoosungsmittel mit vertilgender und vorbeugender Wirkung verwenden) und nicht haftenden Teilchen befreit sein.

2. Auftragen von PRIMER.ACRYL

. Vor Gebrauch mischen.

. PRIMER.ACRYL mit dem Pinsel, einer Walze oder einer Spritzdüse (Öffnung 0,025 Zoll) auftragen.

. Temperatur während der Arbeit und der Trockenzeit zwischen 5 °C und 35 °C. Es wird davon abgeraten, bei feuchtem Wetter, Nebel oder bei Gefahr von Niederschlägen zu arbeiten. Dies könnte die Trocknung verhindern und das Produkt verdünnen.

VERBRAUCH : +/- 0,200 l/m² in einer Schicht.

REINIGEN DES WERKZEUGS UND FLECKEN : Sofort mit Wasser

AUFBEWAHRUNG : 3 Jahre vor Frost geschützt in hermetisch verschlossener Verpackung.

VERPACKUNG : 0,75 l. - 4 l. - 20 l.

SICHERHEITSTEXT : Keine

WICHTIG !! In Zweifelsfällen über die Verwendung des Produkts, seinen Gebrauch und jede hier nicht erwähnte Anwendung wenden Sie sich bitte an uns.
an