

Dachabdichtungsmembrane die aus einer, mit Polymerbitumen beschichteten, Einlage aus Polyester besteht.

- Die Einlage gewährleistet hohe mechanische Werte.
- Die Oberseite der Dachmembrane ist mit Quarzmineral versehen.

TURBO : Die optimale Haftsicherheit entsteht durch die kreisförmig profilierte Unterseite welche die Flammkontaktfläche auf der Deckmasse um mindestens 10 % erhöht. Die Unterseite ist ebenfalls mit einer Schmelzfolie versehen.

ANWENDUNG

- Untere Lage für mehrlagiges Dachabdichtungssystem.

ZUSAMMENSETZUNG

- Einlage: Polyester 180 gr/qm
- Deckmasse: Plastomerbitumen PYP

VERARBEITUNG

Schweißmethode

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: siehe Anlage



Kenn-Nr. der Prüfstelle Intron 0958
Zertifizierungsnummer 0958-CPD-DK010
DIN EN 13707



Kennzeichnung	DU/E2 PYP PV 180 S4		
Trägereinlage	Polyester 180g/m ²		
Deckschichten	plastomerbitumen	KLF = kein Leistung festgestellt	
Oberseite	Quartzmineral	k.A. = kein Anforderungen	
Unterseite	kreisförmig profilierte Folie		
Technische Daten			
Sichtbare Mängel	DIN EN 1850-1	keine	
Gradheit	DIN EN 1848-1	mm/10m	< 20
Wasserdichtheit	DIN EN 1928 Verfahren B	kPa / 24 h	100
Verhalten bei Feuer von außen	DIN V EN V 1187		Froof
Brandverhalten	DIN EN 13501-1		Klasse E
Schälfestigkeit	DIN EN 12316-1	N/50 mm	k.A.
Scherfestigkeit	DIN EN 12317-1	N/50 mm	k.A.
Zugverhalten: maximale Zugkraft (längs / quer)	DIN EN 12311-1	N/50 mm	800/550
Zugverhalten: maximale Dehnung	DIN EN 12311-1	%	35/45
Widerstand gegen stoßartige Belastung	DIN EN 12691	mm	l20
Widerstand gegen statische Belastung	DIN EN 12730	kg	L15
Widerstand gegen Weiterreißen	DIN EN 12310-1	N	150
Widerstand gegen Durchwurzelung	DIN EN 13948		k.A.
Maßhaltigkeit	DIN EN 1107-1	%	k.A.
Kaltbiegeverhalten	DIN EN 1109	°C	< -8
Wärmestandfestigkeit	DIN EN 1110	°C	140
Künstliche Alterung	DIN EN 1109 oder DIN EN 1110	°C	KLF
Bestreuungshaftung	DIN EN 12039	%	-
Abmessungen			
Länge	DIN EN 1848-1	m	7.50
Breite	DIN EN 1848-1	m	1,00
Dicke unbestreut	DIN EN 1849-1	mm	4.00
m ² /Rolle		m ²	7.5
Rollen/Palette		Rollen	24
m ² /Palette		m ²	180
Prüfungen			
Prüfungen nach DIN EN 13707	ATG 1337 / CTG 028		Anderungen vorbehalten